

**SCHEDA TECNICA NASTRI ADESIVI**

**PRODOTTO:**

Pvc liscio - srotolamento facilitato

**ARTICOLO:**

**1012**

PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE	
Supporto			Polivincloruro	
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,038 ±10%	
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm		
Spessore adesivo	AFERA 4006	mm	0,018	
Tipo di adesivo			Gomma nat. solvente	
Spessore totale	AFERA 4006	mm	0,056 ±10%	
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882B	MPA	≥ 85	
Allungamento del supporto	ASTM D 882B	%	≥ 140	
Adesione all'acciaio	AFERA 4001	N/25mm	≥ 2,5	
Adesione al dorso	AFERA 4001 SUP. A	N/25mm	≥ 1,4	
Srotolamento	30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm	≥ 4,0
	>100 m/min	AFERA 4008	N/25mm	
Shear at 23°C (3 Kg peso)-(1 Kg peso)	AFERA 4012	ore	≥ 14	
Durata	Stoccaggio	mesi	12 a temp. ambiente	
	Breve periodo	Metodo interno	30 at 90°C	

**Imballo**

**Cartone ondulato**

**Data:**

**20/01/2014**

**EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'**

I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.