PLASTUROPA NASTRI ADESIVI

SCHEDA TECNICA NASTRI ADESIVI

PRODOTTO:
PPL Goffrato relisato trasparente — **ARTICOLO: 3001**

PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE
Supporto			Polipropilene
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,035 ±10%
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm	0,045 ±10%
Spessore adesivo	AFERA 5006	mm	0,020 ± 5%
Tipo di adesivo			Gomma nat. solvente
Spessore totale	AFERA 5006	mm	0,065 ±10%
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882	MPA	≥ 150
Allungamento del supporto	ASTM D 882	%	≥ 200
Adesione all'acciaio	AFERA 5001	N/25mm	2,8 ±10%
Adesione al dorso	ISO 29862	N/25mm	2,4 ±10%
Srotolamento 30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm	4,2 ±10%
Srotolamento >100 m/min	AFERA 4008	N/25mm	
Shear at 23°C (3 Kg peso)	AFERA 4012	ore	≥ 6
Durata Stoccaggio	Metodo interno	mesi	12 a temp. ambiente
Durata Breve periodo	Metodo interno	minuti	30 at 90°C

Imballo — **Cartone ondulato** — **Data: 04/10/2016**

EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'

I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.