

**SCHEDA TECNICA NASTRI ADESIVI**

**PRODOTTO:**

PPL acrilico  
rumoroso

**ARTICOLO:**

**3020**

PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE
Supporto			Polipropilene
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,025 ± 5%
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm	
Spessore adesivo	AFERA 4006	mm	0,016 ± 5%
Tipo di adesivo			Acrilico
Spessore totale	AFERA 4006	mm	0,041 ± 5%
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882B	Kg/cm	4,0 ± 5%
Allungamento del supporto	ASTM D 882B	%	140 ± 10%
Adesione all'acciaio	AFERA 4001	gr/cm	245 ± 5%
Adesione al dorso	AFERA 4001 SUP. A	N/25mm	1,2 ± 5%
Srotolamento	30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm
	>100 m/min	AFERA 4008	N/25mm
Shear at 23°C (1 Kg peso)	AFERA 4012	ore	>20
Durata	Stoccaggio	mesi	12 a temp. ambiente
	Breve periodo	Metodo interno	C°
			100

**Imballo**

**Cartone ondulato**

**Data:**

**20/01/2014**

**EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'**

I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.