

SCHEMA TECNICA NASTRI ADESIVI			
<b>PRODOTTO:</b> BOPP Relisato trasparente/avana		<b>ARTICOLO:</b> 3025	
PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE
Supporto			BOPP
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,025 ±10%
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm	
Spessore adesivo	AFERA 5006	mm	0,020 ± 5%
Tipo di adesivo			Gomma nat. solvente
Spessore totale	AFERA 5006	mm	0,045 ±10%
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882	MPA	≥ 160
Allungamento del supporto	ASTM D 882	%	≥ 130
Adesione all'acciaio	AFERA 5001	N/25mm	Clear 2,8 Brown 3,3±10%
Adesione al dorso	ISO 29862	N/25mm	2,7 2,7±10%
Srotolamento	30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm 4,7 5,9±10%
	>100 m/min	AFERA 4008	N/25mm
Shear at 23°C (3 Kg peso)	AFERA 4012	ore	≥ 20
Durata	Stoccaggio	mesi	12 a temp. ambiente
	Breve periodo	Metodo interno	30 at 90°C

Imballo	Cartone ondulato	Data:	04/10/2016
<b>EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'</b>			
I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.			