

SCHEMA TECNICA NASTRI ADESIVI				
<b>PRODOTTO:</b> PPL Goffrato silenzioso trasparente / avana		<b>ARTICOLO:</b> 3501		
PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE	
Supporto			Polipropilene	
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,035 ±10%	
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm	0,045 ±10%	
Spessore adesivo	AFERA 5006	mm	0,020 ± 5%	
Tipo di adesivo			Gomma nat. solvente	
Spessore totale	AFERA 5006	mm	0,065 ±10%	
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882	MPA	≥ 150	
Allungamento del supporto	ASTM D 882	%	≥ 200	
Adesione all'acciaio	AFERA 5001	N/25mm	Clear 1,2 Brown 1,3±10%	
Adesione al dorso	ISO 29862	N/25mm	1,7 1,9±10%	
Srotolamento	30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm	3,1 3,2±10%
	>100 m/min	AFERA 4008	N/25mm	
Shear at 23°C (3 Kg peso)	AFERA 4012	ore	≥ 6	
Durata	Stoccaggio	mesi	12 a temp. ambiente	
	Breve periodo	Metodo interno	30 at 90°C	

Imballo	Cartone ondulato	Data:	04/10/2016
<b>EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'</b>			
I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.			