

SCHEDA TECNICA NASTRI ADESIVI

PRODOTTO:

**PPL Strapping 50my
 trasparente/bianco/arancio**

ARTICOLO:

5550

PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE	
Supporto			Polipropilene	
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,050 \pm 10%	
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm		
Spessore adesivo	AFERA 5006	mm	0,020 \pm 5%	
Tipo di adesivo			Gomma nat. solvente	
Spessore totale	AFERA 5006	mm	0,070 \pm 10%	
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882	MPA	\geq 220	
Allungamento del supporto	ASTM D 882	%	\geq 125	
Adesione all'acciaio	AFERA 5001	N/25mm	3,1 \pm 10%	
Adesione al dorso	ISO 29862	N/25mm	3,1 \pm 10%	
Srotolamento	30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm	7,8 \pm 10%
	>100 m/min	AFERA 4008	N/25mm	
Shear at 23°C (3 Kg peso)	AFERA 4012	ore	\geq 45	
Durata	Stoccaggio	mesi	12 a temp. ambiente	
	Breve periodo	Metodo interno	minuti	30 at 90°C

Imballo

Cartone ondulato

Data:

04/10/2016

EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'

I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.