

**SCHEDA TECNICA NASTRI ADESIVI**

**PRODOTTO:**  
**PPL Strapping 80my**  
**bianco/nero**

**ARTICOLO:** 5850

PROPRIETA'	METODI DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORI E CARATTERISTICHE	
Supporto			Polipropilene	
Spessore supporto	ASTM D 3652	mm	0,080 ±10%	
Spessore apparente del supporto	ASTM D 3652	mm		
Spessore adesivo	AFERA 5006	mm	0,020 ± 5%	
Tipo di adesivo			Gomma nat. solvente	
Spessore totale	AFERA 5006	mm	0,100 ±10%	
Resistenza del supporto alla trazione	ASTM D 882	MPA	≥ 200	
Allungamento del supporto	ASTM D 882	%	≥ 135	
Adesione all'acciaio	AFERA 5001	N/25mm	3,1 ± 10%	
Adesione al dorso	ISO 29862	N/25mm	3,1 ± 10%	
Srotolamento	30 cm/min	AFERA 4013	N/50mm	7,3 ± 10%
	>100 m/min	AFERA 4008	N/25mm	
Shear at 23°C (3 Kg peso)	AFERA 4012	ore	≥ 60	
Durata	Stoccaggio	mesi	12 a temp. ambiente	
	Breve periodo	Metodo interno	30 at 90°C	

**Imballo**

**Cartone ondulato**

**Data:**

**22/10/15**

**EMESSO DA ASSICURAZIONE QUALITA'**

I dati tecnici si riferiscono a valori medi e non costituiscono vincoli di responsabilità per Plasturopa Nastri Adesivi Spa.